



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL SAS.

REDES E INFRAESTRUCTURA

Registros, válvulas, cheques, tuberías, tubosistemas, geosistemas, accesorios y redes contra incendios.



IMPERMEABILIZANTES, ADHESIVOS Y PINTURAS

Impermeabilizantes, adhesivos, aditivos, masillas y pinturas.



ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Construcción en seco, cementos, tejas, tanques, aluminio, canalización y drenaje.



ACABADOS

Revestimientos, porcelana sanitaria, griferías, duchas, acero inoxidable y soluciones para hogar e institucional.



CERRADURAS Y OTROS

Cerraduras, rejillas, estopa, tornillos, cintas y otros complementos para instalación.



COMPLEMENTOS PARA SU PROYECTO

También encuentre accesorios, herramientas y todos los complementos necesarios para la instalación.

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

www.coval.com.co
somosuno.coval.com.co
mitiendacoval.com
PBX. +57 (601) 8418445



ESMALTE ICOMAX 2 EN 1

Para metales interiores y exteriores bajo techo.

DESCRIPCIÓN

Esmalte Icomax® 2 en 1 (Duración + Brillo), es un esmalte sintético base aceite, de buena calidad y durabilidad, resistente al agua y buena adherencia. De fácil aplicación sobre superficies interiores o exteriores. Producto formulado sin plomo ni cromo.

USOS

Esmalte de uso doméstico, recomendado para proteger y embellecer superficies de metal o maderas en interiores y exteriores bajo techo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Esmalte de uso doméstico, recomendado para proteger y embellecer superficies de metal o maderas en interiores y exteriores bajo techo.

COLORES

Disponible en 8 colores.

ACABADO

Brillante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Método de medición
Brillo, medido a 60°	< 80 a 100	%	I-048-11
Viscosidad	85 a 100 *según color	KU	I-048-02
Densidad	3.50 a 4.10 *según color	Kg / Gal	I-048-04
Cubrimiento	n/a	%	
Solvente para dilución y limpieza	Ajustador Pintuco® ref. 21132		
Contenido de VOC	480 a 560 *según color	Gramos/Litro menos agua	ASTMD6886
Secamiento al tacto	2 a 4	Horas	I-048-05

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19 A No. 43B-41 / PBX: 384 84 84
Email: contacto@pintuco.com
www.ico.com.co /Medellín Colombia



Secamiento al manejo	8 a 10	Horas	I-048-05
Secamiento entre manos	8 a 10	Horas	
Sólidos por peso	30	%	ASTM D1644
Sólidos por Volumen	38 - 45	%	
Rendimiento teórico (A 1 mils de espesor de película seca)	35 a 42	m ² / Gal	
Metales Pesados	No contiene ni plomo ni cromo.		

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la Superficie a pintar

Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo, óxido y/o pintura deteriorada. Repare todos los defectos que puedan afectar la presentación del acabado.

2. Preparación del Producto y Aplicación

Mezcle Icomax® con una espátula limpia, para obtener completa uniformidad.
Diluya el producto con ajustador Pintuco® ref. 21132 y según el equipo el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	PROPORCIÓN	CANTIDAD DE AGUA*
Brocha o Rodillo	1 galón	10% (378ml/aprox)
Pistola convencional	1 galón	20% (757ml/aprox)
Pistola Airless	1 galón	5% (189ml/aprox)

*Para otros tamaños y/o presentaciones del producto mantener la proporción de dilución equivalente.

*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o tamaño del producto

Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se va aplicar de Esmalte Icomax® con ajustador 21132

-En superficies nuevas de tipo metal ferroso se debe aplicar previamente Anticorrosivo Ico®.

-En superficies de tipo metal ferroso pintadas con pintura en buen estado, lije la superficie con papel abrasivo, limpie y aplique Esmalte Icomax®.

-En superficies de tipo metal ferroso pintadas con pintura deteriorada, elimine ésta completamente con rasqueta, lije la superficie con papel abrasivo, limpie y aplique dos manos de Anticorrosivo Ico®, después aplique Esmalte Icomax®.

-En superficies de tipo metal no ferroso aplique primero una mano de Wash Primer para promover adherencia y luego aplique Esmalte Icomax®.

-En superficies de madera nueva se recomienda primero sellar previamente con el producto extra diluido a un 40% y dejar secar antes de aplicar Esmalte Icomax®.

-En superficies de madera pintadas con pintura en buen estado, lije la superficie con papel abrasivo hasta dar acabado antes de aplicar Esmalte Icomax®.

-En superficies de madera pintadas con pintura deteriorada, elimine ésta completamente con rasqueta, lije la superficie con papel abrasivo, limpie y luego aplique Esmalte Icomax®.

En el momento de la aplicación la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C.

Deje transcurrir mínimo 4 horas para aplicar la segunda mano. (Secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa).*Bajo otras condiciones el tiempo de secado puede variar.





Para manipular la superficie pintada, deje secar mínimo 48 horas. Lave los equipos de aplicación con ajustador 21132.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Sobre Madera	m ² /galón
En superficies nuevas:	12 - 15 m ² /gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente:	15 - 20 m ² /gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar:	20 - 25 m ² /gal a 2 manos.

Sobre Metal	m ² /galón
En superficies nuevas:	10 - 12 m ² /gal a 2 manos.
En repinte sobre color diferente:	15 - 18 m ² /gal a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar:	18 - 25 m ² /gal a 2 manos.

*Puede variar dependiendo de la rugosidad de la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación.

PRESENTACIONES

¼ Galón
Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena

ventilación, alejado de toda fuente de calor, y utilice guantes y gafas de seguridad. Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Máx. de planchas por estiba
Caneca (5GL)	3
Canecón (4,1GL)	3
Balde (2,5GL)	3
Galón (1GL)	6
Cuarto (1/4GL)	7

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel. Los envases plásticos no resisten caídas de alturas superiores a su estibado, esto es aproximadamente 1, 20 metros.
 - Los envases metálicos no resisten caídas de altura. Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.
 - Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

INDICACIONES DE PELIGRO

- Líquido y vapores inflamables.
- Provoca irritación cutánea.
- Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA



Impermeabilizantes y Pintura

Pinturas

#1/2020
ICO



Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

Usar guantes de nitrilo, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.

Eliminar el contenido/recipiente mediante la normatividad ambiental nacional, regional o municipal.



UN 1263 PINTURA

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico.

En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico.

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido.

Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto. Consulte inmediatamente al médico.

En caso de Emergencia llame a la línea de Atención de ARL SURA (CISTEMA):

En Colombia al 018000-511414. Fuera de Colombia al (0574) 4444578.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

PRODUCTO NO PELIGROSO PARA EL TRANSPORTE

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

PLANTA CERTIFICADA

Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada el km 1 vía Belén- Rionegro, Antioquia-Colombia se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.



INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19 A No. 43B-41 / PBX: 384 84 84
Email: contacto@pintuco.com
www.ico.com.co /Medellín Colombia

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.

<https://coval.com.co> - <https://somosuno.coval.com.co> - Correo: info@coval.com.co

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

